



Betofix HQ2

Unterstopfmörtel, quellfähig

Typ/Bezeichnung	Verfügbarkeit	
	Anz. je Palette	42
	Größe / Menge	25 kg
	Gebinde-Typ	PE-Sack
	Gebinde-Schlüssel	25
	Art.-Nr.	
grau	0554	■

Verbrauch

Ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³



Anwendungsbereiche



- Innen und Außen
- Mineralische Untergründe im Trocken-, Feucht- und Nassbereich
- Unterstopfen und Verbinden von Maschinen, Stahl- und Betonkonstruktionen sowie Holzlementen
- Ausfüllen von Fugen zwischen Fertigteilen, Fertigteilelementen und Kellersohlen
- Verfüllen von Hohlräumen
- Einbau von Sonderbauteilen
- Herstellung von Dichtungskehlen

Eigenschaften

- Frühfest
- Quellfähig
- Wasserundurchlässig
- Frostbeständig

Produktkenndaten

Druckfestigkeit	1 d: $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ 7 d: $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ 28 d: $\geq 40 \text{ N/mm}^2$
Wasseranspruch	Ca. 12 % entspricht 3,0 l/25 kg
Quellmaß (24 h)	Ca. 1,0 Vol.-%
Kapillare Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg/(m}^2\text{h}^{0,5})$
Biegezugfestigkeit (28 d)	$\geq 7,0 \text{ N/mm}^2$
Dyn. E-Modul	$\geq 25000 \text{ N/mm}^2$
Größtkorn	2 mm
Frishmörtelrohddichte	Ca. 2,2 kg/dm ³

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Zusätzliche Informationen


➤ [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)

Arbeitsvorbereitung

- **Vorbereitungen**
Betonuntergrund:
 Tragfähig, sauber, staubfrei
 Aktuelle technische Regelwerke für nachfolgende Parameter beachten:
 - Haftzugfestigkeiten des Untergrundes
 - Mindestraugigkeiten/-rautiefen
 Untergrund mattfeucht vornässen.



Zubereitung



■ Anmischung


Wasser vorlegen, Trockenmörtel zugeben und homogen mischen.

Mischzeit: ca. 3 Minuten

Reifezeit: ca. 1 Minute

Nachmischzeit: ca. 1 Minute

Verarbeitung



■ Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C.

Niedrige Temperaturen verlängern, hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs- und Erhärtungszeit. Angesteiftes Material darf weder mit Wasser noch mit frischem Material wieder verarbeitbar gemacht werden.

■ Verarbeitungszeit (+20 °C)

Ca. 60 Minuten

Fugen hohlraum- und lunkerfrei ausfüllen und stopfen.

Überstehenden oder herausquellenden Mörtel vor der Erhärtung entfernen und Fugen glattstreichen.

Hinweise

Chromatarm gemäß RL 2003/53/EG.

Produktkenndaten wurden unter Laborbedingungen bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ermittelt.

Alkalische Bindemittel können einen lösenden Angriff auf Nichteisenmetalle verursachen.

Arbeitsgeräte / Reinigung



Mischwerkzeug, Kelle, Glättkelle, Fugeisen

Arbeitsgeräte im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Remmers Werkzeuge

- Mischgefäß (4030)
- Glättkellen (4004)
- Glättkelle (4117)
- Glättkelle duo (4118)

Lagerung / Haltbarkeit



Trocken, in ungeöffneten Gebinden, 12 Monate.

Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE

ZP1

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Produktfreisetzung, z. B. durch Stäube, bei der Anwendung vermeiden. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Leistungserklärung

- [Leistungserklärung](#)



Konformitätserklärung



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löhningen

23 (CE)

GBI-P 59-1

EN 1504-3: 2005

0554

Bei Anwendung mit geringen Leistungsanforderungen im Bauwesen und Ingenieurbau

Druckfestigkeitsklasse:	R3
Chloridionengehalt:	NPD
Haftvermögen:	NPD
Karbonatisierungswiderstand:	NPD
Elastizitätsmodul:	$\geq 25000 \text{ N/mm}^2$
Temperaturwechselverträglichkeit:	NPD
Kapillare Wasseraufnahme:	$\leq 0,5 \text{ kg/ (m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Griffigkeit:	NPD
Brandverhaltensklasse:	A1
Gefährliche Substanzen:	NPD

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.