

**Dauerhafte und sichere Abdichtung von Fugen im Außenbereich**

Das pintaband EPDM Außen ist ein elastisches, UV-beständiges und atmungsaktives Dichtband. Der Einsatz des pintaband EPDM Außen sorgt für wasserdichte Anschlüsse im Sockelbereich bei bodentiefen Fenstern und (Terrassen-)Türen. pintaband EPDM Außen klebt in der Ausführung mit einem Butylklebestreifen auf Holz, Stahl und mineralischen Untergründen. Zur gezielten Haftvermittlung empfehlen wir den pinta Primer 001.

**Anwendungsgebiete**

Abdichtungen von: Bodentiefen Fenstern und Türen, Wintergärten, Fassadenbereichen, Wandanschlüssen, Dächern, Bauelementen, ...

Für die Anwendung des pintaband EPDM Außen oberhalb des Sockelbereichs ist zu beachten, dass die Montagevorschriften aus der RAL Gütegemeinschaft berücksichtigt werden. Eine Materialstärke von 0,6 mm muss eingehalten werden.

Eine Materialstärke von 0,6 mm ist nicht geeignet, wenn Perimeterdämmung im Sockelbereich / bei Abdichtung von Schwellen hinter der Perimeterdämmung

angeschlossen wird (nach DIN 18533). In solchen Fällen muss mit einer Materialstärke von mind. 0,8 mm gearbeitet werden.

**Eigenschaften**

- \_ atmungsaktiv (Dampfbremse)
- \_ langfristig alterungsbeständig
- \_ resistent gegen UV-Strahlung und Ozon
- \_ witterungsbeständig
- \_ bitumenverträglich
- \_ frostsicher
- \_ elastisch
- \_ robust
- \_ begehbar
- \_ thermisch beständig



pinta Primer 001

### Anwendung

Nach dem Prinzip „Innen dichter als Außen“, muss bei der Verarbeitung von EPDM darauf geachtet werden, dass der Einsatzbereich der Richtige ist. Aus diesem Grund wird im Innenbereich das pintaband EPDM Innen und im Außenbereich das pintaband EPDM Außen empfohlen.

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, lösemittelfrei und frei von Ölen oder Fetten sein. Wenn der Untergrund für die pintaband EPDM-Varianten mit Selbstklebestreifen saugend oder porös ist, empfehlen wir pinta Primer 001 einzusetzen.

### Lieferform


- \_ schwarz
- \_ blankes EPDM-Material
- \_ EPDM-Material mit SK aus Butyl
- \_ Stärken 0,60 mm, 0,75 mm, 1,00 mm auf Rolle à 25 m
- \_ Stärke 1,20 mm auf Rolle à 20 m

### Rollenbreiten


- \_ 70 mm
- \_ 100 mm
- \_ 150 mm
- \_ Weitere Breiten auf Anfrage

### Varianten Standard


- \_ mit einseitigen vollflächigen selbstklebenden Butylstreifen - F
- \_ mit einseitigem selbstklebenden Butylstreifen 20 mm - A(1SK)
- \_ blankes EPDM Material - P



F



A (1 SK)




P

### Varianten auf Anfrage

- \_ mit einseitig vollflächigen selbstklebenden Butylstreifen und wechselseitigem selbstklebenden Butylstreifen 20 mm - 3 SK
- \_ mit 2 einseitigen selbstklebenden Butylstreifen 20 mm - B
- \_ mit jeweils einseitigen selbstklebenden Butylstreifen 20 mm wechselseitig - C
- \_ mit jeweils einem parallel wechselseitigen selbstklebenden Butylstreifen 20 mm - D (2SK)
- \_ mit 2 einseitigen selbstklebenden Butylstreifen 20 mm und einem wechselseitigen selbstklebenden Butylstreifen 20 mm - X



3 SK



B



C



D (2 SK)



X

**Produktvorteile**

- \_ sehr gute UV-Beständigkeit
- \_ verlässliche und dauerhafte Abdichtung
- \_ durch die hohe Elastizität hohe Aufnahme von Bauwerksbewegungen

**Technische Daten**

| EIGENSCHAFTEN                                    | KLASSIFIZIERUNG         |                         |                         | NORM                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Dicke                                            | 0,5 mm                  | 0,75 mm                 | 1,00 mm                 | DIN EN 1848                 |
| Material                                         | Synthetischer Kautschuk | Synthetischer Kautschuk | Synthetischer Kautschuk |                             |
| Wasserdampf- Diffusionswiderstandszahl ( $\mu$ ) | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  | DIN EN 1931                 |
| Wasserdichtheit                                  | Anforderung erfüllt     | Anforderung erfüllt     | Anforderung erfüllt     | DIN EN 1928                 |
| Zugfestigkeit                                    | > 6MPa                  | > 7MPa                  | > 8MPa                  | DIN EN 12311-2              |
| Reißfestigkeit                                   | > 10N                   | > 10N                   | > 20N                   | DIN EN 12310-2              |
| Alterungsbeständigkeit                           | Anforderung erfüllt     | Anforderung erfüllt     | Anforderung erfüllt     | DIN EN 1296/<br>DIN EN 1931 |
| Klassifizierung von Bauprodukten                 | Klasse E                | Klasse E                | Klasse E                | DIN EN 13501-1              |
| Anwendungstemperatur                             | 5°C bis 30°C            | 5°C bis 30°C            | 5°C bis 30°C            |                             |
| Lagertemperatur                                  | 5°C bis 25°C            | 5°C bis 25°C            | 5°C bis 25°C            |                             |
| Lagerzeit                                        | 1 Jahr                  | 1 Jahr                  | 1 Jahr                  |                             |

**>> Service**

Persönliche Beratung bieten wir Ihnen über unser Infotelefon.

pinta abdichtung gmbh  
 Kreuzbreite 36  
 31675 Bückeburg, Germany  
 phone +49 (0) 57 22. 89 36 - 0  
 fax +49 (0) 57 22. 89 36 - 16  
 sales@pinta-abdichtung.com  
 www.pinta-abdichtung.com