



SLP Fix

Ansetzkleber für SLP-Platten

Farbton	Verfügbarkeit	
	Anz. je Palette	36
	Größe / Menge	25 kg
	Gebinde-Typ	Papiersack
	Gebinde-Schlüssel	25
	Art.-Nr.	
altweiß (Eigenfarbe)	0513	■

Verbrauch

Ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke, ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung



Anwendungsbereiche



- Klebe- und Armierungsmörtel insbesondere im Remmers SLP-System
- Mineralische, putzfähige Wandbaustoffe und Untergründe

Eigenschaften

- Angepasst kapillarbremsend
- Mineralfaserfrei
- Lange klebeoffene Zeit
- Hohe Abrutschsicherheit und Verbundhaftung
- Wasserfest

Produktkenndaten

Wasseranspruch	Ca. 7,5 l/25 kg
Schichtdicke	5 mm
Schüttdichte	Ca. 1,5 kg/dm ³
W ₈₀	79,0 kg/m ³
W _{sat}	257,0 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit (λ10,dry,mat.)	0,93 W/(m*K)
Spezifische Wärmekapazität	0,862 kJ/(kg*K)
Aw-Wert / Wasseraufnahmekoeffizient	0,51 kg/(m ² *h ^{0,5})
Wasserdampfdiffusionswiderstand (μ)	35
Brandverhaltensklasse	E
Größtkorn	0,5 mm

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Zusätzliche Informationen

➤ [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)

Mögliche Systemprodukte

- [SLP CS 25 / 30 / 50 \(0273\)](#)
- [SP Levell \(0401\)](#)
- [SL Fill Q3 \(2997\)](#)
- [SL Fill Q4 \(0210\)](#)
- [SLP CS K \(0276\)](#)
- [SLP CS L \(0277\)](#)

**Arbeitsvorbereitung**■ **Anforderungen an den Untergrund**


Tragfähig, sauber und staubfrei.

■ **Vorbereitungen**

Untergrund mattfeucht vornässen.


Stark saugende Untergründe mit Primer Hydro F vorbehandeln.

Egalisieren und Abgleichen stark unebener Untergründe – Fugenverschluss und Flächenausgleich – mit SP Levell.

Zubereitung■ **Anmischung**

Wasser in ein sauberes Gefäß vorlegen und Trockenmörtel zugeben.

Mittels Mischwerkzeug ca. 3 Minuten intensiv und homogen bis zur Erreichung einer verarbeitungsgerechten Konsistenz anmischen.

Verarbeitung■ **Verarbeitungsbedingungen**

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C.

Niedrige Temperaturen verlängern, hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs- und Erhärtungszeit.

■ **Verarbeitungszeit (+20 °C)**

Ca. 60 Minuten

Ggf. Untergrundunebenheiten < 8 mm mit dem Material egalisieren.

Kratzspachtelung als vorbereitender Arbeitsschritt empfohlen.

Material mittels Glättkelle, gezahnt auf den Untergrund senkrecht auftragen.

Andrücken der Platte von unten beginnend.

Es ist eine vollflächige Verklebung zu erreichen.

Verarbeitungshinweise

Angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitbar gemacht werden.

Wartezeit zwischen dem Verkleben und Spachteln der Platten mind. 24 Stunden.

Hinweise

Nicht bei gipshaltigen Untergründen einsetzen!

Anmachwasser muss Trinkwasserqualität haben.

Kann Spuren von Pyrit (Eisensulfid) enthalten.

Aktuelle Regelwerke und gesetzliche Vorgaben sind zu berücksichtigen und Abweichungen von diesen gesondert zu vereinbaren.

Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.

Chromatarm gemäß RL 2003/53/EG.

Arbeitsgeräte / Reinigung

Mischwerkzeug, Glättkelle, Kelle, Zahnkelle

Arbeitsgeräte im frischen Zustand mit Wasser reinigen.


■ **Remmers Werkzeuge**

➤ **Mischgefäß (4030)**

➤ **Collomix® Rührer KR (4292)**

➤ **Glättkelle (4117)**

➤ **Glättkelle, gezahnt (4560)**

Lagerung / Haltbarkeit

Trocken, in ungeöffneten Gebinden, 12 Monate.

Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE

ZP1

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abfluss leeren.



Konformitätserklärung

**Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löhningen

25

GBI-P 146

EN 998-1: 2017-02

0513

Universeller Klebe- und Armierungsmörtel, Instandsetzung gerissener Putz- und WDVS Fassaden, Sockelputz

Brandverhaltensklasse:	E
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)
Wasseraufnahme:	W_c1
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ):	35
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, \text{dry, mat.}}$):	$0,93 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Gefährliche Substanzen:	NPD

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.