



RM pro

- Restauriermörtel SK -

Mineralischer Steinerfüllmörtel - Gegen Null ausziehbar, schlämmfähig

Farbton	Festigkeit	Körnung	Verfügbarkeit	
			Anz. je Palette	32 30
			Größe / Menge	15 kg 25 kg
			Gebinde-Typ	Eimer K PE-Sack
			Gebinde-Schlüssel	15 25
			Art.-Nr.	
altweiß	normal	fein ≤ 0,2 mm	0526	■
Sonderfarbtöne, hydrophob einstellbar				
	normal	fein ≤ 0,2 mm	0597	■ ■
	normal	mittel ≤ 0,5 mm	0598	■ ■
	normal	grob ≤ 2,0 mm	0599	■ ■
	weich	fein ≤ 0,2 mm	0591	■ ■
	weich	mittel ≤ 0,5 mm	0592	■ ■
	weich	grob ≤ 2,0 mm	0593	■ ■
Sondereinstellungen hinsichtlich Zusammensetzung und Kennwerten				
	individuell	individuell	0596	■
Einstellbar nach eingesandtem Muster (Stein, Mörtelbestand) oder Remmers Farbtonkollektion (MF-Nr.-alt, NCS etc.). Unterschiedliche Körnungen des gleichen Artikels können zu geringen Abweichungen des Farbtons führen. Mindestbestellmenge Sonderfarbtöne: 30 kg Mindestbestellmenge 25 kg PE-Säcke: 600 kg				

Verbrauch

Ca. 1,6 kg/l Hohlraum

Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.



Anwendungsbereiche



- Restaurierung, Ergänzung und Reprofilierung von mineralischen Untergründen wie Naturstein, Ziegel, Beton und Kunststein
- Reproduktion von Bauzier-Elementen im Stampfverfahren

Eigenschaften

- Niedriger Gehalt an freien Alkalien
- Gegen „Null“ auslaufend verarbeitbar
- Schlämmfähig
- Gute Flankenhaftung
- Geringe Eigenspannung
- UV-beständige Pigmente
- Hydrophob einstellbar



Produktkenndaten

Wasseranspruch	Konsistenz: antragfähig Fein 0,2 mm: Ca. 2,46 l/15 kg und 4,1 l/25 kg Mittel 0,5 mm: Ca. 2,16 l/15 kg und 3,6 l/25 kg Grob 2,0 mm: Ca. 1,8 l/15 kg und 3,0 l/25 kg
Schüttdichte	Ca. 1,5 - 1,7 kg/dm ³
Schwindverformung DIN52450	Nach 7 Tagen: Ca. -0,2 mm/m Nach 28 Tagen: Ca. -0,6 mm/m
Biegezugfestigkeit	Normal ca. 3,5 N/mm ² Weich ca. 2,5 N/mm ²
Druckfestigkeit	Normal < 13 N/mm ² Weich < 8 N/mm ²
E-Modul (DIN 1048)	Normal ca. 11 kN/mm ² Weich ca. 5 kN/mm ²
Größtkorn	Fein 0,2 mm Mittel 0,5 mm Grob 2,0 mm

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Mögliche Systemprodukte

- **Antihygro (0616)**
- **Color LA Fill Historic (6471)**
- **Color LA Historic (6476)**
- **ZM HF ^[basic] (0220)**
- **RM GM M10 (0638)**

Arbeitsvorbereitung

■ **Anforderungen an den Untergrund**


Tragfähig, sauber und staubfrei.

■ **Vorbereitungen**

Notwendige Reinigungsmaßnahmen sollten möglichst schonend, z. B. durch Besprühen mit Kalt- bzw. Warmwasser oder durch Dampfreinigung erfolgen; bei hartnäckigen Verschmutzungen sollte bevorzugt das rotec Softstrahlverfahren oder Remmers Reinigungsprodukte [z. B. Clean FP, Clean AC basic, Clean WR] zum Einsatz kommen.

Bei kunsthistorisch wertvollen Bauzierteilen und Skulpturen durch vorsichtiges Entfernen von Schmutzkrusten und mehrmaliges intensives Festigen mit entsprechendem Remmers KSE-Steinfestiger den Bestand sichern.

Zubereitung

■ **Anmischung**


Wasser in ein sauberes Gefäß vorlegen und Trockenmörtel zugeben.

Mittels Mischwerkzeug ca. 3 Minuten intensiv und homogen bis zur Erreichung einer verarbeitungsgerechten Konsistenz anmischen.

Reifezeit ca. 2 Minuten

Nachmischen und bei Bedarf etwas Wasser zugeben.

Verarbeitung

■ **Verarbeitungsbedingungen**

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C.

Niedrige Temperaturen verlängern, hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs- und Erhärtungszeit.

■ **Verarbeitungszeit (+20 °C)**

Ca. 30 Minuten

Konsistenz: antragfähig

Auf dem vorgenässten, mattfeuchten Untergrund ist eine Kontaktschicht mit einer Schlämme (Trockenmörtel/Wasser) in einer Schichtdicke von ca. 2 mm aufzutragen.

Mörtel in Schichtdicken von "Null" (Größtkorn abhängig) bis 3 cm frisch in frisch in Kontaktschicht applizieren, 1 bis 2 mm über die spätere Endoberfläche hinaus.

Der Fugenschnitt des Mauerwerks ist unbedingt einzuhalten!

Nach ausreichender Erhärtung (wenn das Korn "springt") Oberfläche aufrauen bzw. auf Endoberfläche zurückkratzen.

Überarbeitung der Antragstellen (mit Ziehklängen bzw. Kratzwerkzeug) auf die Struktur der Fehlstellenumgebung.

Konsistenz: schlämmfähig

Material auf den vorgenässten, mattfeuchten Untergrund aufbringen.

**Verarbeitungshinweise**

Angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitbar gemacht werden. Ggfs. Abnehmen von überschüssigem Material von der Steinoberfläche mit einem festen Schwamm (z.B. Latexschwamm).

Art und Dauer der Nachbehandlung und Oberflächenbearbeitung haben Einfluss auf den Farbton.

Geringe Farbtonabweichungen bei verschiedenen Chargen sind möglich!

Frische Mörtelflächen mind. 4 Tage vor zu schneller Austrocknung, Frost und Regen schützen.

Wartezeit bis zur Applikation nachfolgender Schichten mind. 24 Stunden.

Hinweise

Kann Spuren von Pyrit (Eisensulfid) enthalten.

Nicht bei gipshaltigen Untergründen einsetzen!

Produktkennndaten wurden unter Laborbedingungen bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ermittelt. Chromatarm gemäß RL 2003/53/EG.

Anmachwasser muss Trinkwasserqualität haben.

Sonderfarbton nach Farbton-Nr. (MF-Nr., Farbtonfächer, NCS etc.) oder Mustereinsendung (bei wechselnder bzw. changierender Farbe gewünschten Farbton eindeutig kennzeichnen).

Der sich nach der Trocknung und Erhärtung einstellende Farbton ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Verarbeitungsmethode. So wirkt eine frisch geglättete Oberfläche, im Vergleich zu einer spät geglätteten oder aufgerauten Oberfläche, heller. Unterschiedliche Körnungen des gleichen Artikels können zu geringen Abweichungen des Farbtons führen. Rückwärtig durchfeuchtete Untergründe können Verfärbungen verursachen.

Stets Probefläche(n) anlegen!

Alkalische Bindemittel können einen lösenden Angriff auf Nichteisenmetalle verursachen.

Aktuelle Regelwerke und gesetzliche Vorgaben sind zu berücksichtigen und Abweichungen von diesen gesondert zu vereinbaren.

Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.


Arbeitsgeräte / Reinigung

Mischwerkzeug, Kelle, Glättkelle

Arbeitsgeräte im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Remmers Werkzeuge

- **Mischgefäß (4030)**
- **Collomix® Rührer KR (4292)**
- **Glättkellen (4004)**
- **Glättkelle (4117)**
- **Glättkelle duo (4118)**

Lagerung / Haltbarkeit

Trocken, in ungeöffneten Gebinden, 12 Monate.

Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE

ZP1

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abguss leeren.

Leistungserklärung

- **Leistungserklärung**



Konformitätserklärung

**Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löhningen

23

GBI-P 132-2

EN 998-1: 2017-02

0596

Restaurierung, Ergänzung und Reprofilierung von mineralischen Untergründen wie Naturstein, Ziegel, Beton und Kunststein

Reproduktion von Bauzier-Elementen im Stampfverfahren

Brandverhaltensklasse:	A1
Haftzugfestigkeit:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)
Kapillare Wasseraufnahme:	$W_c 0$
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ):	NPD
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, \text{dry, mat.}}$):	NPD
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	NPD
Gefährliche Stoffe:	NPD

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.